

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis data dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan kekerasan yang signifikan pada resin akrilik *heat cured* antara sebelum dengan sesudah dilakukan perendaman.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penurunan kekerasan yang dialami oleh kelompok perendaman 5 menit, 15 menit, dengan 30 menit selama 7 hari.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan beberapa hal berikut :

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut resin akrilik *heat cured* yang direndam dalam pembersih gigi tiruan dengan waktu perendaman yang lebih lama.
2. Perlu diadakan pengujian resin akrilik *heat cured* dengan menggunakan pembersih gigi tiruan lain.
3. Perlu diadakan pengujian yang membandingkan pembersih gigi tiruan yang alami dengan pembersih gigi tiruan dari bahan kimia.