

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan kering maksimum ($\gamma_{d_{maks}}$)=1,890gr/cc, kadar air optimum (OMC)=12,30%, CBR=18,7%, indeks plastisitas=1,82%, batas cair=16,00%. Hasil pengujian CBR dengan material batu kapur memenuhi persyaratan SNI, sehingga batu kapur layak digunakan sebagai salah satu material timbunan pilihan pada perkerasan lentur.

5.2 Saran

Diperlukan penelitian lebih lanjut dan spesifikasi teknis yang baru untuk material batu kapur.

