

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permukaan resin akrilik yang dipoles dengan kaolin lebih halus dibandingkan dengan permukaan resin akrilik yang dipoles dengan pumis.
2. Terjadi penurunan kekasaran permukaan resin akrilik yang dipoles dengan bubuk kaolin namun tidak signifikan.

#### **5.2 Saran**

1. Digunakannya bubuk kaolin sebagai bahan abrasif untuk pemolesan di laboratorium kedokteran gigi.
2. Perlunya dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai kekasaran permukaan yang lebih spesifik dengan menggunakan AFM (*Atomic force microscope*).