BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh, antara lain :

1. Material *crushed limestone* Pangandaran memiliki persentase terendah untuk *fines content* yang bersesuaian dengan spefikasi pekerjaan (CBR >50%) sebesar 2,97% dengan menghasilkan nilai CBR sebesar 74,8%.
2. Peningkatan *fines content* dari 2,97% ke 11,4% menghasilkan peningkatan nilai CBR dari 74,8% ke 110,51% dengan kisaran %*Sand* adalah 31,16% hingga 41,06% dan kisaran nilai %*Gravel* adalah 51,65% hingga 65,87%.
3. Material *crushed limestone* D memiliki persentase *fines content* yang terbesar yaitu 11,44% dengan kondisi persentase *gravel* sebesar 52,86% dan %*sand* 35,70% dengan menghasilkan nilai CBR sebesar 110,51% .

5.2 Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian pengaruh *fines content* (<10%) dengan kisaran persentase *sand* 20% - 30%.