

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

SNI No. 06.1903.1990

## SKEMA STANDARD INDONESIAN RUBBER (SIR)


S K E M A	SIR 3CV	SIR 3L	SIR 3WF	SIR 5	SIR 10	SIR 20
	L A T E K			KOAGULUM LATEK TIPIS	KOAGULUM LAPANGAN	
<b>SPESIFIKASI</b>						
- Kadar kotoran % maks. (b/b).	0,03	0,03	0,03	0,05	0,10	0,20
- Kadar abu % maks. (b/b).	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00
- Kadar zat menguap, % maks.(b/b)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- PRI, min.	60	75	75	70	60	50
- Po, min.	-	30	30	30	30	30
- Nitrogen, % maks. (b/b)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- Uji kemantapan viscositas/ASHT (satuan Wallace maks.)	8	-	-	-	-	-
- Viscositas Mooney ML	*)	-	-	-	-	-
- Warna, Lovibond	-	6	-	-	-	-
- Cure	**)	**)	**)	-	-	-
Warna Lambang	hijau	hijau	hijau	hijau bergaris coklat	coklat	merah
Warna Pembungkus Plastik	transparan	transparan	transparan	transparan	transparan	transparan
Warna Pita Plastik	jingga	transparan	putih susu	putih susu	putih susu	putih susu
Tebal Plastik Pembungkus	0,03 ± 0,01 mm	0,03 ± 0,01 mm	0,03 ± 0,01 mm	0,03 ± 0,01 mm	0,03 ± 0,01 mm	0,03 ± 0,01 mm
Titik Leleh Plastik Pembungkus Bandela	108°C	108°C	108°C	108°C	108°C	108°C

\*) Tanda Pengenal Tingkatan  
 CV – 50  
 CV – 60  
 CV – 70

Batasan Viscositas Mooney  
 45 – 55  
 55 – 65  
 65 – 75

\*\*\*) Informasi mengenai cure diberikan dalam bentuk Rheograph sebagai standard non mandatory

**Struktur Organisasi**  
**PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Beringin**



Keterangan : Sinder = Pimpinan di lapangan/wilayah  
 Krani = Juru tulis

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Beringin

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama Lengkap : Maryani Freshinta

Tempat & Tanggal Lahir : Prabumulih, 25 Maret 1984

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 86  
Prabumulih 31121 (Sumatra Selatan)

Agama : Katolik

Pendidikan :

1993 – 1996 SD Methodist IV, Prabumulih

1996 – 1999 SLTP Xaverius Maria, Palembang

1999 – 2002 SMUK 2 BPK Penabur, Bandung

2002 Universitas Kristen Maranatha Fakultas Ekonomi  
Jurusan Akuntansi, Bandung